

## Q8 Goya NT 150

Fremragende industriel gearolie

### Beskrivelse

Q8 Goya NT 150 er en enestående, mineraloliebaseret, industriel gearolie. Den har meget god slidbeskyttelse under de mest vanskelige driftsforhold og overgår de gældende standarder for gearolier. Q8 Goya NT 150 opnår den højest mulige karakter i FZG Gray Staining Test, hvilket indikerer, at produktet effektivt hjælper med at beskytte geartænder. Den kemiske og termiske stabilitet fører til mindre nedetid.

### Anvendelser

Q8 Goya NT 150 anvendes i tungt belastede industrielle gearnasser, som arbejder under hårde betingelser, eksempelvis i vindturbiner, papir- og stålsværk, cement- og mineindustri, plastikindustri, samt kemisk procesindustri. Q8 Goya NT 150 anvendes også i ikke-gear applikationer, herunder akselkoblinger, skruer, tungtbelastede glidelejer, samt kugle- og rullelejer (middel hastighed).

### Fordele

- Kortere nedetid og forbedret vedligeholdelseseffektivitet
- Længere skifteintervaller med lavere omkostninger til følge
- Yderst velegnet til applikationer under tunge forhold
- Fremragende høj bæreevne
- Enestående præstation mod slid
- Meget modstandsdygtig mod olienedbrydning

### Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

ANSI/AGMA	9005-F16	ISO	12925-1 CKC-CKD
DIN	51517-3 CLP		

### Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
ISO viskositetsgrad (VG)	-	-	150
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,89
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	150
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	14.60
Viskositetsindeks	D 2270	-	96
Total Acid Number (TAN)	D 974	mg KOH/g	1.1
Flydepunkt	D 97	°C	-12
Flammpunkt, COC	D 92	°C	240
Skum, 5 min. blæsning, sekv. 1-2-3	D 892	ml	5/10/5
Skum, 10 min. hvile, sekv. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Rust Test, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
Kobber strip, 3 t, 100 °C	D 130	-	1
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	Pass 12
FZG Test, A/16.6/90	DIN 51354	load stage	Pass 10
FZG Grey Staining Test, 60 °C	FVA 54-7	load stage	10
FZG Grey Staining Test, 90 °C	FVA 54-7	load stage	10

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

### Bemærkninger

Blandbar og forenelig med mineralske og PAO-baserede gearolier.