

Q8 Hogarth 46

Ekstremt driftssikker og energieffektiv hydraulikolie

Beskrivelse

Q8 Hogarth 46 garanterer en højere driftssikkerhed og meget stabile viskositetsegenskaber som følge af meget slidstærke viskositetsændrende additiver. Den unikke kombination af højere hydraulisk respons, koldstartsegenskaber og reduktion af interne lækager gør denne olie energieffektiv i alle situationer. Dens overlegne oxidationsstabilitet fører til længere skifteintervaller.

Anvendelser

Helårs hydraulikolie med ekstra højt viskositetsindeks til et bredt udsnit af udendørs hydraulisk udstyr.

Fordele

- Avanceret og forbedret effektivitet for alle applikationer
- Ingen kvalitetsforringelse over tid
- Udmærket højt viskositetsindeks
- Enestående udholdenhed
- Fremragende flydeegenskaber
- Altid klar til brug takket være dens koldstartsformåen
- Overlegen oxidationsstabilitet
- Overlegen reduktion i lakdannelse

Specifikationer, Godkendelser og Anbefalinger

Bosch Rexroth	RE 90220 notes	ISO	11158 HV
DIN	51524-3 HVL P	MAG IAS	P-68, P-69, P-70
Denison	HF-0, HF-1, HF-2	Swedish Standard	SS 155434 AV
Eaton Brochure	03-401-2010		

Egenskaber

	Metode	Enhed	Typiske værdier
ISO viskositetsgrad (VG)	-	-	46
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,857
Farve	D 1500	-	L 0.5
Kinematisk viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	46.6
Kinematisk viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	8.75
Viskositetsindeks	D 2270	-	170
Flydepunkt	D 97	°C	-33
Flammepunkt, COC	D 92	°C	200
Emulsion, destilleret vand, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0(15)
Skum, 5 min. blæsning, sekv. 1-2-3	D 892	ml	10/25/10
Skum, 10 min. hvile, sekv. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Total Acid Number (TAN)	D 664	mg KOH/g	0.5
Rust Test, Proc. A og B, 24 t	D 665	-	pass
Luftudskillelse, 50 °C	D 3427	min	2.5
Oxidationskarakteristik (TOST)	D 943	hrs	5500
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	12

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Bemærkninger

Energieffektivitetsforbedringen skal ses i forhold til Q8 standard hydraulikolier. Den anvendte teknologi er testet under kontrollerede forhold. Forbedringer i energieffektivitet kan variere afhængigt af applikation og driftsbetingelser.

