

Q8 Formula Prestige V 5W-30

Ultra High Performance Low SAPS, ACEA C3 2016, API SP och VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020 motorolja.

Beskrivning

Ultra High Performance Low SAPS SAE 5W-30 syntetisk motorolja för Euro 5 & 6-motorer. Denna produkt klarade de senaste testerna för VW 504.00 / 507.00 Baumuster 2020, MB 229.52 och BMW Longlife-04 (B48). Produkten erbjuder dessutom skydd mot Low Speed Pre-Ignition (LSPI) samt kompatibilitet med bensenpartikelfilter (GPF). Den ger överlägsen bränsleekonomi och motorskydd för diesel- och bensenmotorer samtidigt som den är kompatibel med biobränslen.

Användningsområde

Syntetisk motorolja för Euro 5 & 6-motorer för VW, Mercedes, Porsche och BMW och alla bilar som kräver ACEA C3, API SN, SN Plus, SP och bilar med bensen- eller dieselpartikelfilter (GPF eller DPF)

Fördelar

- LSPI (Low Speed Pre Ignition) kompatibel formulering för turboladdade bensenmotorer.
- Överlägset skydd för avgaskatalysator och dieselpartikelfilter.
- Exceptionellt motorskydd tack vare stabil viskositet under oljans livslängd
- Exceptionell förbättring av bränsleekonomin upp till 2% eller mer.

Specifikationer, rekommendationer och godkännanden

ACEA	C3	Renault	RN 0700
ACEA	Recommended for ACEA C2	Renault	RN 0710
API	SP	Stellantis	FPW 9.55535/03
BMW	Longlife-04 (B48)	VAG	VW 501.01
BMW	Longlife-19 FE	VAG	VW 502.00
Chrysler	MS-11106	VAG	VW 503.00
GM	Dexos2	VAG	VW 503.01
MB	229.31	VAG	VW 504.00 Baumuster 2020
MB	229.51	VAG	VW 505.00
MB	229.52	VAG	VW 505.01
Opel/Vauxhall	OV0401547-D30 *	VAG	VW 506.00
Opel/Vauxhall	OV0401547-G30 *	VAG	VW 506.01
PSA	B71 2290	VAG	VW 507.00 Baumuster 2020
Porsche	C30		

Färgkod blå = officiellt godkänd

* Inväntar godkännande

Egenskaper

	Metod	Enhet	Typvärden
Viskositetsgrad	SAE J300	SAE	5W-30
Densitet, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Densitet 20 °C	D 4052	g/ml	0,849
Kinematisk Viskositet, 40 °C	D 445	mm ² /s	69,1
Kinematisk Viskositet, 100 °C	D 445	mm ² /s	12,1
Viskositetsindex	D 2270	-	174
Viskositet vid högt temp. och hög skjuvhastighet	CEC-L-36-A-90	mPa.s	3,7
Apparent Viskositet, -30 °C	D 5293	mPa.s	5600
Lägst flyttemperatur	D 97	°C	-45
Flampunkt, COC	D 92	°C	234

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.